

Mortier à base de ciment, d'additifs et d'agréats sélectionnés, prêt à être mélangé avec de l'eau et appliqué à la main ou à la machine. Mortier destiné à régulariser le support avant d'appliquer la couche de mortier définitive souhaitée.

Description

ColCret Capa Fondo est un mortier à base de ciment, d'additifs et d'agréats sélectionnés, prêt à être mélangé avec de l'eau et appliqué à la main ou à la machine. Mortier destiné à régulariser le support avant d'appliquer la couche de mortier définitive souhaitée.

Avantages

- Excellente maniabilité.
- Très bonne adhérence sur les supports sains.
- Applicable directement sur le revêtement.
- Bonne résistance mécanique.
- Rendement : 1,8 kg/m² et mm d'épaisseur.

Utilisations

Mortier pour régulariser le support avant d'appliquer la couche de mortier souhaitée définitive.

Présentation et conservation

ColCret Capa Fondo est conditionné dans des sacs en papier multicouches avec une feuille anti-humidité de 25 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans un endroit couvert.

Consommation

La consommation approximative de ColCret Capa Fondo est de 3 à 5 kg/m².

Supports

Les supports adaptés à l'application de ColCret Capa Fondo sont, entre autres :

- Brique en céramique
- Bloc de béton
- Enduits de ciment

Préparation du support

Le support doit être exempt de poussière, d'huiles, d'agents de démoulage, de résidus de peinture, de matériaux détachés ou mal adhérents et de contaminants superficiels susceptibles de réduire l'adhérence ou d'empêcher l'absorption ou le mouillage des supports.

Application

Mélanger le produit avec 19 à 21 % d'eau. Pétrir jusqu'à obtenir un mélange homogène. Appliquer le mortier à la truelle sur une épaisseur minimale de 8 mm. Le mortier peut également être appliqué à l'aide d'une machine à projeter. Lisser à la truelle.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Données d'identification et d'application du produit

Réaction au feu	A1 (incombustible) UNE-EN 13501-1:2002
Adhérence	0,5 N/mm ² – FP:A UNE-EN 1015-21:2003
Résistance à la flexion	2,7 N/mm ² UNE-EN 1015-11:2000
Résistance à la compression	7,1 N/mm ² UNE-EN 1015-11:2000
Coefficient de capillarité	0,14 Kg/m ² *min0,5 UNE-EN 1015-18:2003
Perméabilité à l'eau	0,6 ml/cm ² UNE-EN 1015-21:2003
Densité apparente à sec	1581 kg/m ³ UNE-EN 1015-10:2000

Indications importantes

- Le support doit être propre, exempt de parties détachées, de peinture et de graisse.
- Ne pas appliquer sur du plâtre.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +35 °C.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités.

L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires accrédités. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mention légale

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne

est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.