COLCRET

CAPA FONDO

C / V Centenario, nave 26 Pol. Ind. Masía del Juez – 46900 – Torrent (Valencia) España Telf.: (+34) 96 009 99 12 – email: info@colcret.com

Mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina. Mortero para regularizar el soporte antes de aplicar la capa de mortero deseado definitiva.

Descripción

ColCret Capa Fondo es un mortero en base a cemento, aditivos y áridos seleccionados listo para amasar con agua y aplicarlo a mano o a máquina. Mortero para regularizar el soporte antes de aplicar la capa de mortero deseado definitiva.

Ventajas

- Excelente trabajabilidad.
- Muy buena adherencia sobre soportes sanos.
- Aplicable directamente sobre el cerramiento.
- Buenas resistencias mecánicas.
- Rendimiento: 1,8 kg/m2 y mm. de espesor.

Usos

Mortero para regularizar el soporte antes de aplicar la capa de mortero deseado definitiva.

Presentación y conservación

ColCret Capa Fondo se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.
Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Consumo

El consumo aproximado de ColCret Capa Fondo es de 3 a 5 kg/m2.

C / V Centenario, nave 26 Pol. Ind. Masía del Juez – 46900 – Torrent (Valencia) España Telf.: (+34) 96 009 99 12 – email: info@colcret.com

Soportes

Los soportes útiles para la aplicación de ColCret Capa Fondo son, entre otros:

- Ladrillo cerámico
- Bloque de hormigón
- Enfoscados de cemento

Preparación del soporte

El soporte debe estar libre de polvo, aceites, desencofrantes, restos de pintura, material suelto o mal adherido y contaminantes superficiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los soportes.

Aplicación

Mezclar el producto con un 19-21% de agua. Amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar el mortero con llana en un espesor mínimo de 8mm. También se puede aplicar el mortero con máquina de proyectar. Alisar con llana.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Datos de identificación y aplicación del producto

Reacción al fuego	A1(Incombustible) UNE-EN 13501-1:2002
Adhesión	0,5 N/mm² – FP:A UNE-EN 1015-21:2003
Resistencia a la flexión	2,7 N/mm² UNE-EN 1015-11:2000
Resistencia a la compresión	7,1 N/mm² UNE-EN 1015-11:2000
Coeficiente de capilaridad	0,14 Kg/m²*min0.5 UNE-EN 1015-18:2003
Permeabilidad al agua	0,6 ml/cm² UNE-EN 1015-21:2003
Densidad aparente en seco	1581 Kg/m³ UNE-EN 1015-10:2000

C / V Centenario, nave 26 Pol. Ind. Masía del Juez – 46900 – Torrent (Valencia) España Telf.: (+34) 96 009 99 12 – email: info@colcret.com

Indicaciones importantes

- El soporte debe estar limpio, libre de partes sueltas, pinturas y grasas.
- No aplicar sobre Yeso.
- No aplicar a temperaturas inferiores a +5° C ni superiores a +35° C.
- Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.
Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.