

Mortier coloré destiné à être utilisé dans les travaux de maçonnerie.

Description

ColCret Caravista est un produit à base de ciment haute résistance, de granulats sélectionnés, de pigments et d'additifs spéciaux.

Mortier coloré destiné à être utilisé dans les travaux de maçonnerie.

Avantages

- Travaux de maçonnerie, briques apparentes et blocs de béton.
- Diversité de couleurs.
- Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Utilisations

- Travaux de maçonnerie, briques apparentes et blocs de béton.
- Diversité de couleurs.
- Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Présentation et conservation

ColCret Caravista est conditionné dans des sacs en papier multicouches avec une feuille anti-humidité de 25 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans un endroit couvert.

Consommation

La consommation approximative de ColCret Caravista est de 3 à 5 kg/m².

Supports

Les supports adaptés à l'application de ColCret Caravista sont, entre autres :

- Les supports doivent être propres et exempts de poussière et de particules libres.
- Les surfaces poreuses, très absorbantes, sèches ou très chaudes doivent être humidifiées au moment de leur application.

Préparation du support

Les supports indiqués ci-dessus doivent être sains, propres, exempts de résidus de peinture, de parties mal adhérentes ou de substances pouvant nuire à l'adhérence. Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate et une surface suffisamment poreuse et rugueuse.

En cas de chaleur ou de vent, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau, ainsi que d'humidifier le mortier 24 heures après l'application.

Ne pas appliquer sur du béton cellulaire, du plâtre, des peintures, des surfaces métalliques, du plastique et matériaux à faible résistance mécanique.

Application

Ajouter de l'eau et mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une consistance homogène et malléable.

Élever la maçonnerie selon le système traditionnel.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Identification et application du produit

Aspect	Selon la charte des couleurs
Résistance à la compression	> 10 N/mm ²
Absorption d'eau	≈ 0,2 kg/ m ² min0,5
Classification selon UNE EN 998-2	GP CSIV Wc2
Rendement approximatif	15 kg/m ² par cm d'épaisseur

Indications importantes

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 30 °C.
- Ne pas appliquer en cas de risque de gel, de pluie, de vents forts ou d'exposition directe au soleil.
- Dans des conditions climatiques extrêmes (vent fort ou températures élevées), le séchage est plus rapide que la normale.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités.

L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires accrédités. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mention légale

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne

est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.