

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment, granulats de granulométrie contrôlée, hydrofuges et additifs spéciaux.
GPCSIIIW2

Description

ColCret Gran Formato est un mortier sec préparé à base de ciment, de granulats à granulométrie contrôlée, d'agents hydrofuges et d'additifs spéciaux qui améliorent la maniabilité, adapté au montage de cloisons céramiques ColCret Gran Formato. Il se distingue par son excellente maniabilité et son affaissement minimal.

Avantages

- Spécialement formulé pour la pose de pièces de grand format à l'extérieur et à l'intérieur.
- Excellente maniabilité et plasticité.
- Très bonne adhérence.
- Sans affaissement.
- Imperméable, résiste aux agents atmosphériques.
- Ne contient ni plâtre ni gypse.
- Ne favorise pas l'attaque des éléments métalliques.
- Pose de carreaux céramiques grand format, particulièrement recommandé pour les extérieurs et les zones humides (cuisines, salles de bains, etc.), car il ne contient pas de plâtre et est hydrofuge.
- Cela permet de poser un revêtement céramique directement sur le support avec un mortier-colle sans additifs spéciaux qui évitent la réaction indésirable avec le plâtre.

Utilisations

- Travaux de maçonnerie, briques apparentes et blocs de béton.
- Diversité de couleurs.
- Perméable à la vapeur d'eau et imperméable à la pluie.

Présentation et conservation

ColCret Gran Formato est conditionné dans des sacs en papier multicouches avec une feuille anti-humidité de 25 kg.

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité et dans des endroits couverts.

Consommation

La consommation approximative de ColCret Gran Formato est de 3 à 5 kg/m².

Supports

Les supports adaptés à l'application de ColCret Gran Formato sont, entre autres :

- Les supports doivent être propres et exempts de poussière et de particules libres.
- Les surfaces poreuses, très absorbantes, sèches ou très chaudes doivent être humidifiées au moment de l'application.

Préparation du support

Le support sur lequel le mortier est appliqué doit être propre, exempt de poussière et de matériaux friables.

Application

Les supports indiqués ci-dessus doivent être sains, propres, exempts de résidus de peinture, de parties mal adhérentes ou de substances pouvant nuire à l'adhérence. Tous les supports doivent présenter une planéité adéquate et une surface suffisamment poreuse et rugueuse.

En cas de chaleur ou de vent, il convient d'humidifier le support et d'attendre la disparition du film d'eau, ainsi que d'humidifier le mortier 24 heures après l'application.

Ne pas appliquer sur du béton cellulaire, du plâtre, des peintures, des briques, des surfaces en métal, plastique et matériaux à faible résistance mécanique.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Données techniques

Données d'identification et d'application du produit

Aspect	Poudre grise
Eau de gâchage	5-6 l / sac
Densité de la masse	1,7 g/cm ²
Rendement	4 kg/m ²
Hydrofugation	W2
Durée de vie de la pâte	> 120 min
Réaction au feu	A1
Résistance à la compression	> 5 N/mm ²

Indications importantes

- Températures d'application : entre 5 °C et 30 °C
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Pour toute utilisation autre que celle décrite dans cette fiche, consultez le service technique.
- Ce produit contient du ciment.
- Éviter tout contact avec les yeux et la peau, ainsi que l'inhalation de poussière.
- Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Tenir hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités.

L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires accrédités. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mentions légales

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne

est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.