



Mortier polymère autonivelant à séchage rapide.

Description

Il s'agit d'un mortier polymère autonivelant à couche mince et à séchage rapide destiné au ragréage et au nivellement des sols. Une fois durci, il peut recevoir des revêtements discontinus (parquet, moquette, céramique, revêtement vinyle, etc.) ainsi que des revêtements synthétiques continus (époxy, polyuréthane, etc.).

Avantages

- Nivellement des sols intérieurs
- Mise en service rapide
- Grand pouvoir autonivelant et grande planéité
- Sans ségrégation. Grande résistance aux différences de quantité d'eau.
- Convient au chauffage par rayonnement
- Praticable après 12 heures
- Application manuelle ou à la pompe
- Convient aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations
- Épaisseurs de 5 à 50 mm.

Utilisations

Régularisation et nivellement des sols intérieurs avant la pose de revêtements. Indiqué pour corriger les irrégularités et obtenir des surfaces planes et lisses, adaptées à la pose de céramique, pierre naturelle, parquet, vinyle ou moquette. Compatible avec les systèmes de chauffage par rayonnement, où il permet d'encapsuler les conduits et d'assurer une bonne transmission de la chaleur. Son utilisation est adaptée aussi bien aux constructions neuves qu'aux travaux de rénovation sur des supports en béton et en mortier.

Présentation et conservation

Présenté en sacs de 25 kg (sacs de 25 kg - palettes de 48 sacs).
Jusqu'à 6 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries, des températures
(10 – 30 °C) et de l'humidité (HR < 75 %).

Consommation

La consommation est de 2 kg/m²/mm.



Application

- Les supports doivent être résistants, stables, sains et propres, exempts de poussière, de plâtre, de peinture, de résidus de décoffrage, de produits organiques, etc.
- Avant d'appliquer le produit, il faut s'assurer que l'humidité résiduelle du support est inférieure à 3 %.
- Appliquer sur le support avant la mise en place de PAVILEVEL 50R, pont d'adhérence PAVILAT à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau (supports absorbants). Pour d'autres types de supports, veuillez nous consulter.
- Définir et marquer les niveaux d'épaisseur maximaux.
- Remplir les trous et les cavités.
- Mélanger le produit avec de l'eau (22 ± 1 %) mécaniquement à faible vitesse jusqu'à obtenir un mélange homogène et fluide.
- Appliquer le produit malaxé en le versant ou en le pompant sur le fond de pose et l'étaler à l'aide d'une truelle niveleuse, en lissant et en corrigeant les imperfections.
- Respecter les joints structuraux et réaliser des joints périphériques et de séparation d'au moins 6 mm de largeur, en les remplissant avec un matériau élastique et imperméable de type mastic à base de polyuréthane.
- Il est recommandé de réaliser des joints de séparation tous les 25 m² environ. **PRÉCAUTIONS**
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C. • Ne pas ajouter de sable, de ciment ou tout autre produit susceptible de modifier sa formulation d'origine.
- Ne pas ajouter d'eau si le produit a commencé à prendre.
- Pour les informations relatives à la sécurité, consultez la fiche de sécurité

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Données techniques

Performances finales

R. Compression (EN 13892 – 9)	≥ 40 N/mm ²
Résistance à la flexion (EN 13892 – 2)	≥ 10 N/mm ²
R. Abrasion (EN 13892-3)	A9
Réaction au feu e (EN 13501 – 1)	ND
Épaisseur	5-50 mm
Temps de mélange	15 min environ
Temps de repos	3 min
Eau de pétrissage	22
Prise	180 25 °C/10 mm
Circulation piétonne	12 h
Temps de travail	15

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités.

L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires accrédités. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mentions légales

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.